FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



ViTRO

MEMBRANA LÍQUIDA
Profesional

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

CARACTERISTICAS.

Impermeabilizante de techos y muros de calidad profesional que forma una membrana impermeable de gran elasticidad, durabilidad y resistencia a los agentes climáticos. De fácil aplicación, rápido secado, resistente a los hongos y algas, brinda una óptima terminación en todo tipo de azoteas, muros y fachadas.
Formulada a partir de pigmentos, cargas, aditivos y un copolimero acrílico de alta elasticidad que le otorga excelente resistencia a la alcalinidad propia de los sustratos cementicios.
La membrana Líquida Profesional VITRO se aplica como impermeabilizante de las siguientes supercies:
· Revoques.
· Paredes pintadas o selladas con cal.
· Hormigón
· Ladrillos
· Yeso
· Techos de fibrbrocemento.
· Todo tipo de mampostería.

ESPECIFICACIONES:

Composición: Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.
Usos: Azoteas, Techos, muros y fachadas.
Terminación: satinada.
Color: Blanco
Densidad: 1,15-1,25 Kg./lt.
Rendimiento: 1-1,5 kg./m2 en techos y 8 a 12 m2/lt en muros
Secado: 6 a 12 hrs. (según condiciones ambientales).
Dilución y limpieza: Agua
Dilución: 15 a 20 % (primera mano) ; 5 a 10% (resto)
Modo Aplicación: Brocha, rodillo de corderito o pincel.
Entonado: Con tonalizadores universales (máximo 30CC en 4 litros), con Pintura para Pisos y Fachadas VITRO y con Acrílico Color VITRO estos últimos en cualquier relación.*
Lavabilidad: Lavable.

**IMPORTANTE: Al aumentar la cantidad de pintura para Pisos y Fachadas y/o la pintura Acrílico Color* VITRO, *aumenta la resistencia, la lavabilidad y disminuye la elasticidad de la Membrana Líquida* VITRO.

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA. CAMINO MANUEL FORTET 2265 TEL 2323 5000
www.vitro.uy *e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay

V DPTO.TÉCNICO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la super□cie eliminado suciedad, humedad, gratitud, polvo o pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio. Sobre las super□cies que presenten polvillo suelto o entizadas aplicar previamente sellador/□jador al agua concentrado. En super□cies nuevas, con parches, reparaciones o super□cies de absorción diferente aplicar sellador pigmentado para uniformizar la super□cie.

APLICACIÓN.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

Diluir el producto para lograr la consistencia deseada para la aplicación con agua y homogeneizar. La aplicación del producto se realizará comenzando con una primera mano diluida con un 15 o 20 % de agua de forma de asegurar una adecuada penetración. Luego se continúa aplicando el producto sin diluir en sucesivas manos en forma cruzada hasta alcanzar el consumo indicado. Aplicar con brocha, pincel o rodillo sobre la super□cie dejando transcurrir unas 6 horas como mínimo entre manos.
En techos se recomienda aplicar entre **1 y 1,5 kg./m2** en manos sucesivas y cruzadas. Aplicando la primera mano diluida entre un 15 a 20% para asegurar la penetración y las siguientes sin diluir. En muros y fachadas 2 a 3 manos. Para el éxito de la impermeabilización, es fundamental colocar la cantidad recomendada de producto, esto asegura el espesor de película adecuado y así obtener una protección duradera.
En caso de existir □sura estas se deben reparar con una masilla acrílica elástica o con una mezcla de impermeabilizante acrílico con arena □na.

NOTA: *Es fundamental seleccionar adecuadamente el día de aplicación del producto. Este producto no debe aplicarse en días de bajas temperaturas, alta humedad o en los que se prevean lluvias. Esto podría retrasar el secado final y el producto seria arrastrado por las lluvias. Temperaturas muy altas de la superficie ocasionan un secado excesivamente rápido y una disminución de la penetración y el nivelado del mismo.*

SEGURIDAD

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto n° 69/011

-MANTENER RECIPIENTE BIEN CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES. -DURANTE LIJADO Y APLICACIÓN PROTÉJASE CON GUANTES, LENTES Y MÁSCARA RESPIRATORIA. -EN CASO DE SALPICADURA EN PIEL U OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA. -EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUCIR EL VÓMITO Y CONSULTAR UN SERVICIO MÉDICO. -NO VERTER EL CONTENIDO EN DRENAJES O CURSOS DE AGUA. -HOJAS DE SEGURIDAD EN www.vitro.uy

PRODUCTO NO PELIGROSO SEGÚN CLASIFICACIÓN ONU

CIAT TOXICOLOGÍA LLAME AL TEL.: 1722

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

ELECTROMECÁNICA NÚÑEZ LTDA. CAMINO MANUEL FORTET 2265 TEL 2323 5000
www.vitro.uy *e-mail: contacto@vitro.uy* Montevideo-Uruguay

V DPTO.TÉCNICO